

# CO-PRO PVC-LIJM

## TOEPASSING:

Co-pro PVC-lijm is een krachtige oplosmiddelvrije en emissie-arme dispersielijm. De lijm kan toegepast worden voor natte/half natte, droge en contactverlijming. PVC stroken en tegels dienen nat/halfnat verlijmd te worden. maximale strook lengte 170cm en tegels tot 95 x 95cm. Toepassing is alleen voor binnen.

## LIJM VOOR: PVC STROKEN EN TEGELS, VINYL EN RUBBER BEDEKKING

### Productvoordelen

- Zowel als 'droge' als natverlijming mogelijk
- Voor homogeen en heterogeen PVC
- Lange verwerkingstijd

### ONDERGRONDVOORBEREIDING

De ondergrond moet voldoen aan de eisen van ATV DIN 18 365 (eisen aan de ondervloer). De ondergrond moet schoon, droog, scheurvrij, stevig en vrij van oplosmiddelen te zijn. Na mechanische voorbehandeling zoals schuren en stofzuigen, wanneer nodig de ondergrond voorbehandelen met **Co-pro Universele Primer Basis** en **Co-pro egalisatiemiddelen** zodat de vloer legklaar is. Niet absorberende ondergronden, ongelijke ondergronden, minimaal 2 mm dik egaliseren. Vloeren met een vochtprobleem voorstrijken met **Co-pro Universele Primer / Vochtscherm**  $\leq 4\%$ , goed vastzittende oude PVC vloeren grondig reinigen voor verlijming.

### VERWERKING

De lijm met een geschikte lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aanbrengen. Een wachttijd aanhouden die aangepast is aan de applicatiemethode, aanbrenghoeveelheid, omstandigheden, absorptie ondergrond en vloerbedekking. Geen groter oppervlak inlijmen dan binnen de opentijd/inlegtijd kan worden afgewerkt.

- **'Natte/halfnatte' verlijming (zuigende ondergronden)**  
Voor PVC stroken tot 170 cm lang en tegels tot 95 x 95 cm. De bedekking na een wachttijd van ca. 15 minuten inleggen, de lijmrijs moet platgedrukt worden. Aanwrijven c.q. aanwalsen eventuele opstaande gedeeltes verzwaren. Geen lucht onder de bedekking insluiten.
- **'Droge' verlijming (op niet zuigende ondergronden)**  
Voor stroken tot 120 cm en tegels tot 45 x 45 cm. Laat voor een hogere aanvangshechting de lijm aan de lucht drogen totdat de kleur geheel geelachtig tot transparant is (ca. 45 minuten). Test met de vinger of het niet meer plakt.
- **Contactverlijming (rubber tot 2mm)**  
Breng de lijm aan met een geschikte lijmkam op de rug van de vloerbedekking en op de ondergrond. Laat deze volledig aan de lucht drogen en wrijf/rol vervolgens de vloerbedekking krachtig naar beneden. Wacht tenminste 24 uur voor het hechten van de naden.

ALLES VOOR JE VLOER!



Artikelnummer  
4898952311



Scan deze QR  
voor meer info.



#### TECHNISCHE INFORMATIE

Verpakking:	emmer 13 kg		
Houdbaarheid:	in gesloten verpakking ca. 12 maanden houdbaar, koel en droog bewaren		
Kleur:	roomwit		
Verbruik:	- lijmkam A1	ca. 250 g/m <sup>2</sup>	ca. 52 m <sup>2</sup>
	- lijmkam A2	ca. 280 g/m <sup>2</sup>	ca. 46 m <sup>2</sup>
	- lijmkam A5	ca. 150 g/m <sup>2</sup>	ca. 87 m <sup>2</sup>
Wachttijd*:	- 'natte/halfnatte' verlijming	ca. 15 minuten	
	- 'droge' verlijming	ca. 45 minuten	
Verwerkingstijd*:	- 'natte/halfnatte' verlijming	ca. 40 minuten	
	- 'droge' verlijming	ca. 120 minuten	
Belastbaar*:	na ca. 24 uur		
Uithardingstijd*:	ca. 72 uur		
Bestendigheid	zwenkwielbelasting volgens DIN EN 12529		
Temperatuurbestendigheid:	- na uitharding: tot +50°C, geschikt voor ondervloeren met vloerverwarming		
	- tijdens transport:	+5°C tot +50°C	
	- tijdens opslag:	+10°C tot +30°C	

\* De genoemde tijdsaanduidingen zijn gebaseerd op normale klimatologische omstandigheden (23°C / 50% RV). Bij andere klimatologische omstandigheden kunnen de uithardings- en droogtijd korter of langer zijn.

#### BELANGRIJK

- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden, wanneer de vloertemperatuur hoger is dan 15°C, de luchttemperatuur hoger is dan 18°C en de relatieve luchtvochtigheid lager is dan 75%. U dient de benodigde droogtijden in de gaten te houden en na te leven. Merk op dat bij andere klimaatomstandigheden het uitharden en drogen kan afwijken.
- Verricht alleen vloerinstallatiewerkzaamheden bij volledig droge ondergronden, primers en egaliseermiddelen.
- Indien zich eventueel vel van opgedroogde lijm heeft gevormd, deze verwijderen en niet er doorheen roeren.
- Geopende emmers zorgvuldig sluiten en de inhoud zo spoedig mogelijk gebruiken.
- Gereedschap direct na gebruik met water reinigen.
- Verse lijmvlakken direct proberen te verwijderen met water.

#### PRODUCTVEILIGHEID

Co-pro PVC-lijm is oplosmiddelvrij. Er is op de middellange of lange termijn geen uitstoot van noemenswaardige concentraties vluchtige organische stoffen (VOS) in de omgevingslucht te verwachten. Niettemin dient tijdens en na het aanbrengen en drogen te worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Eten, drinken of roken tijdens het verwerken van dit product moet worden vermeden. In geval van contact met de ogen of de huid onmiddellijk afspoelen met veel water.

Informatie voor mensen met een allergie: raadpleeg het veiligheidsblad, zie daarvoor [www.Co-pro.nl](http://www.Co-pro.nl)  
Buiten bereik van kinderen houden.

#### AFVALVERWERKING

Niet in riolering, open water of bodem terecht laten komen. Recycle alleen volledig lege verpakkingen. Verwijder uitgeharde productresten als bouwafval. Verwijder niet-uitgeharde productresten als chemisch afval.



ALLES VOOR JE VLOER!

